

Описание:

Литая полихлорвиниловая пленка, белого цвета, блестящая.

Подложка:

Силиконовый картон с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, 145 г/м²

Клей:

Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянной окончательной адгезией, серый.

Применение:

Для блестящей и красочной краткосрочной наружной рекламы на ровных или слегка изогнутых, а также структурированных поверхностях, не покрытых защитным материалом, например, на клинкерах, бетонных блоках или литом бетоне. За счет нагревания пленка плотно покрывает структурированную поверхность и зазоры. Рекомендуется использовать в комбинации с ламинирующей пленкой ORAGUARD® 290. Нанесенная пленка легко удаляется после незначительного нагревания.

Метод печати:

Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,055 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -50°C до +100°C, без изменений
Устойчивость к морской воде (DIN 50021)	При наклеивании на алюминий через 100 час./23°C без изменений
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	16 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) В продольном направлении	мин. 19 МПа
В поперечном направлении	мин. 19 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) В продольном направлении	мин. 120 %
В поперечном направлении	мин. 120 %
Срок хранения **	2 года
Температура склеивания	мин. + 10 °C
Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	1Года (без нанесения печати)

*среднее значение **в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

***обычный среднеевропейский климат

Замечание:

После печати краска должна хорошо высохнуть, для того чтобы не нарушить последующего сцепления с ламинатом. Оклеиваемую поверхность необходимо осушить, очистить от пыли, хрупкой штукатурки, краски, жира и других загрязнений, которые могут повредить клеящую силу материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантий определенных свойств.

ORAJET®
3954

Brick Stone Film

Техническая информация

2014/15



ORAFOL Europe GmbH – Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 3301/864 0 – Telefax: +49 (0) 3301/864 100
E-mail: graphic.products@orafol.de – Internet: www.orafol.com